



## Ekofocus Abete Canadese

DICHIARAZIONE DI PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 17225-2 e 15234-2	
PELLET DI LEGNO PER USO NON INDUSTRIALE	
Fornitore	RONCHIATO GINO & C. SNC - RonchiatoLegna
ID Nr. produttore	IT 315
Quantità consegnata	.....
Origine	Canada
Paese di provenienza	Canada
Classe qualitativa	<input checked="" type="checkbox"/> ENplus A1 <input type="checkbox"/> ENplus A2 <input type="checkbox"/> EN B

Proprietà misurate	Norma UNI EN ISO	Unità	Valore
Classe diametrica	17829	mm	6
Contenuto idrico	18134-1 182134-2	% <sub>tq</sub>	5,81
Contenuto in ceneri	18122	% <sub>secco</sub>	0,33
Durabilità meccanica	17831-1	% <sub>tq</sub>	98,7
Contenuto in fini	18846	% <sub>tq</sub>	0,426
Additivi		% <sub>tq</sub>	-
Potere calorifico netto	18125	MJ/kg <sub>tq</sub> o kWh/kg <sub>tq</sub>	18 MJ/kg
Massa volumica sterica	17828	kg/dm <sup>3</sup>	709
Azoto	16948	% <sub>secco</sub>	0,12
Zolfo	16994	% <sub>secco</sub>	0,01
Cloro	16994	% <sub>secco</sub>	0,005
Arsenico	16968	mg/kg <sub>secco</sub>	0,068
Cadmio	16968	mg/kg <sub>secco</sub>	0,146 ppm
Cromo	16968	mg/kg <sub>secco</sub>	<5
Rame	16968	mg/kg <sub>secco</sub>	<5
Piombo	16968	mg/kg <sub>secco</sub>	<0,16
Mercurio	16968	mg/kg <sub>secco</sub>	<0,02
Nichel	16968	mg/kg <sub>secco</sub>	<3
Zinco	16968	mg/kg <sub>secco</sub>	8,8
Punto di fusione delle ceneri	CEN/TS 15370	°C	1490
Firma	<b>RONCHIATO GINO &amp; C. s.n.c.</b> Via Gainiga, 936 - 30022 CEGGIA (VE) Tel. 0421 480013 - info@ronchiato-legna.it Partita IVA/Cod. Fiscale 03097870277		
Luogo e data	Ceggia, 10/06/2015		